

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО DECO MONTAGE

стр. 1 от 2

Технически характеристики:

Основа	Акрилна
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване и втвърдяване
Специфично тегло (DIN 53479)	Около 1.3 г/см ³
Температурна устойчивост	-20°C до +70°C
Отворено време*	15 мин.
Време за втвърдяване	Крайна якост след 24-48ч.

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Deco Montage е строително лепило без разтворители с високо начално сцепление (70кг/м²) и висока якост.

Характеристики:

- Без разтворители
- Запълва дупки и цепнатини при залепване на неравни повърхности
- Начално залепващо действие: 70кг/м² (цялостно залепване на повърхността)
- Директно нанасяне върху едната повърхност
- Устойчивост на влага
- Може да се боядисва

Приложения:

Особено подходящо за залепване на тежки материали като дърво, синтетични строителни материали, панели, метал, каменни повърхности и др. с различни видове подложки като дърво, каменни подложки, мазилка, гипсокартон и др.

Опаковка:

Цвят: бял

Опаковка: флакон 310мл.

Повърхности:

Вид: Всички видове повърхности с изключение на полиетилен (PE), полипропилен (PP) и битумни повърхности. Поне една от подложките трябва да бъде пореста – в противен случай скоростта на втвърдяване значително намалява.
Състояние на повърхността: подложките трябва да бъдат сухи, чисти, обезпрашени и обезмаслени

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:


Метод: С помощта на пистолет нанесете лепилото на точки или ивици върху едната повърхност. (на всеки 15см. за панели). Винаги нанасяйте лепилото по краищата и ъглите на панелите. Притиснете повърхностите една към друга и фиксирайте с гумен чук. Възможно е да се наложи допълнителна поддръжка. Залепването е гарантирано след 24-48ч.

Температура: +5°C до +35°C

Почистване: ако лепилото не е втвърдено – с вода, ако е втвърдено – механично.

Възстановяване: със същия материал.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.



МОНТАЖНО ЛЕПИЛО DECO MONTAGE

стр. 2 от 2

Съхранение:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между + 5°C и + 25°C.

Да не се излага на замръзване.

Техническа информация:

Начално сцепление: най-малко 70 кг/м²

Крайна якост (дърво-дърво): 22кг/см²

Крайна якост (дърво-алуминий): 16кг/см²

Крайна якост (дърво-PVC): 12кг/см²

Забележки:

- Крайната якост на сцеплението зависи от приложения натиск при лепене. Продължителността на оказания натиск не е толкова важна.

- Не използвайте продукта за приложения, които предполагат продължително потапяне във вода.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.