

# Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Метал/Дърво

Интерииор/Екстериор

## Mefisto алкидна боя



MEFISTO Алкидна боя е предназначена за декоративна защита на метални и дървени повърхности, в открити и закрити пространства, при нормални атмосферни условия.

### Практически свойства

- Сатенено покритие;
- Лесно нанасяне;
- Разнообразие от красиви цветове.

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	900
Плътност, kg/L	1,08-1,22
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
Блясък при 60°, min	30%
Покривност (за един слой)	8-10 m <sup>2</sup> /L ,в зависимост от цвета;
Изсъхване на допир	2-4 часа
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълно изсъхване(24часа).
Пълно изсъхване	24 часа

### Цветове

Предлага се в следните цветове: RAL7046, RAL8016, RAL9005, RAL5015, RAL6032, RAL1018, RAL3020, RAL8012, RAL1015, RAL9010.

### Подходящи основи

Дървени повърхности  
Метални повърхности

### Неподходящи основи

Повърхности от цветни метали  
Циментови основи  
Варо-циментови основи  
Варо-пясъчни основи

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Почистете новите повърхности от прах и др. замърсявания, повърхностите от черни метали грундирайте с Casa Bella алкиден грунд за черни метали и дървени повърхности с Леко импрегнационен грунд.

#### Боядисвани/Ръждясали повърхности

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясали метални повърхности се почистете с телена четка от грубата ръжда и грундирайте с Casa Bella алкиден грунд за черни метали.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	При необходимост разреждете с разредител АМВ до 3%.	Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет.
Начин на работа	Нанесете първия слой Mefisto алкидна боя равномерно върху металната повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му (24 часа).		

Препоръчителни системи				
Дървени повърхности			Метални повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко грунд за дърво импрегнационен	1	Casa Bella алкиден грунд за черни метали.	1
Междинен слой	Mefisto алкидна боя	1	Mefisto алкидна боя	1
Финишен слой	Mefisto алкидна боя	1	Mefisto алкидна боя	1

Почистване
С разредител АМВ.

Разфасовки:
0.650 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Mefisto алкидна боя се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“