

Архитектурни

Дърво/метал

Интериор/Екстериор

ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК



ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК е продукт произведен на базата на хомогенизирана суспензия на пигменти, алкидна смола, разтворители и специални добавки. Употребява се за боядисване на повърхности от черни метали в системи за антикорозионна защита.

Практически свойства

- Бързосъхнещ емайллак;
- Лесно нанасяне;
- Пълна атмосфероустойчивост;
- Отлична покривност;
- Висока твърдост на покритието;
- Разнообразие от красиви цветове;
- Висок блясък;
- Добра адхезия към повърхността.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min.	900
Плътност, kg/L	0,900 – 1,20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Блясък при 60°, min	85%
Покривност (за един слой)	Около 13-14 m ² /L
Изсъхване на допир	60 минути
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след изсъхването му(12часа).
Пълно изсъхване	16 часа

Цветове

Предлага се в следните цветове: RAL9010, RAL5010, RAL3009, RAL6018, RAL8002, RAL1014, RAL3020, RAL5012, RAL6016, RAL1003, RAL9005, RAL7040.

Подходящи основи

Повърхности от черни метали

Неподходящи основи

Повърхности от цветни метали
Циментови основи
Варо-циментови основи
Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата

Нови повърхности

Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За да постиганете по-добра адхезия, зашкурете повърхността.

Боядисвани/Ръждясали повърхности

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.
Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда след това грундирайте с Лекко Бързосъхнещ антикорозионен алкиден грунд ПФ-07.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	При необходимост разрежете с разрежител АМВ до 3%.
Начин на работа	Нанесете първия слой ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК равномерно върху металната повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му(12 часа).

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет.

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слое	Продукт	Слое
Грундиране	Леко бързосъхнещ антикорозионен грунд ПФ-07	1	Леко бързосъхнещ антикорозионен грунд ПФ-07	1
Междинен слой	ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК	1	ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК	1
Финишен слой	ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК	1	ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК	1

Почистване
Разрежител АМВ.

Разфасовки:
0.650L; 2.5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
ЛЕКО БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“