

PROTECTA 3in1 База за тониране

PROTECTA 3in1 База за тониране е висококачествена боя с гланцово покритие, която се използва за антикорозионна защита и декорация на нови и ръждясали повърхности от черни метали като врати, парапети, огради, метални покриви, резервоари и други.

PROTECTA 3 в 1 притежава качествата и действието на 3 отделни продукта - преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие, като боята може да се нанася директно върху ръждата.

- ✓ Продукт 3в1 - преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие
- ✓ Тониране в 180 цвята по RAL каталог
- ✓ Устойчив на атмосферни влияния и на солена мъгла
- ✓ Трансформира ръждата в твърди неразтворими желязни съединения
- ✓ Много добра покривност и лесно нанасяне



Нанася се директно върху
ръждата

Характеристики на продукта



Покритие:
Гланц



Разход:
3 - 10 m²/l за 1 слой*
1.5 - 5 m²/l за 2 слоя*
*в зависимост от цвета



Разреждане:
С разредител PROTECTA
до 5% при нанасяне с четка и валик;
до 12% при пръскане с пистолет.



Опаковки:
1l



Външен вид:
Хомогенна, лесно подвижна течност
Вискозитет mPas, min:
75

Плътност:
1.07-1.16 kg/l

Блясък при 60°, min:
60%



Съхнене:
4 часа на допир
24 часа пълно изсъхване



Цветове:
180 цвята по RAL картел

Полагане



Подходящи основи:

- Повърхности от черни метали



Неподходящи основи:

- Повърхности от цветни метали
- Дървени повърхности, PVC основи
- Циментови, вароциментови, варо-пясъчни основи



Приложение:

- Интериорни метални повърхности
- Екстериорни метални повърхности



Идеална за:

- Парапети, огради;
- Метални покриви, резервоари и др.



Подготовка на основата:

Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия, зашкурете повърхността.

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна. Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.



Нанасяне:

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Нанесете първия слой Protecta 3in1 База равномерно върху металната повърхност. Вторият и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване. Разреждане с разредител PROTECTA: до 5% при нанасяне с четка и валик; до 12% при пръскане с пистолет. **Внимание: не се препоръчва дебелина на мокър филм за слой над 80µ!** Това е предпоставка за много бавно съхнене и набръчкване на покритието.
- 3 Време за пълно изсъхване ~ 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
- 4 Изисквания към инструментите - четка, устойчива на разтворители; валик, устойчив на разтворители; безвъздушен пистолет с дюза 1.6-1.8 Airless - 200 бара; тип на дюзата: 0.011-0.015"
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с разредител Protecta преди засъхване.

Препоръчителни системи

	Нови повърхности		Боядисвани/ръждясали повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Protecta 3in1 база	I	Protecta 3in1 база	I
Междинен слой	Protecta 3in1 база	I	Protecta 3in1 база	I
Финишен слой	Protecta 3in1 база	I (при необходимост)	Protecta 3in1 база	I (при необходимост)

Допълнителна информация



Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/и) е **500 g/l**



Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.



Мерки за безопасност:

PROTECTA 3in1 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност



Срок на годност:

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.