



Техническа карта

Продукт: COSMOS LAC SPRAY – RAL LINE	
Описание Премиум акрилна боя с отличен гланц, адхезия и устойчивост на атмосферни влияния.	Употреба Подходящ за всеобща употреба върху повечето повърхности: дърво, метал, неръждаема стомана, стъкло, керамика, цимент, плат, хартия и други.
Характеристики • Отличен гланц. • Уникален дизайн за всеки цвят. • Бързосъхнещ. • Отлична еластичност.	Външен вид Цвета на опаковката показва цвета на боята. 
Инструкции за употреба Повърхността трябва да бъде чиста (без ръжда, прах и т.н.) и обезмаслена. Ако по повърхността има стара боя – шлайфайте със шкурка, обезпрашете и обезмаслете. При нанасяне върху пластмасови повърхности като PS или PP задължително нанесете пластофикс като грундиращ слой. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисване – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона при бл. 3 мин., преди да започнете да боядисване пръснете за 3-4 сек. във въздуха, направете тестово пръскане, нанесете боята от дистанция 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете от 3 до 5 мин. НЕ употребявайте върху повърхности, които могат да надвишат 90°C. След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти. Най-добра температура за нанасяне: 10°C ÷ 32°C и влага по-ниска от 65%.	
Свойства	
Цвят: По каталог Пропелант (около 30-35%): смес от бутан/пропан Вискозитет: 18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C) Плътност: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475) Ниво Гланц: измерен с Gloss Meter с ъгъл от 60° Спрей Гланц :80 - 95 гланцови единици Спрей Полу-гланц: 30-50 гланцови единици Спрей Мат: 0-10 гланцови единици Съдържание: 400ml; ЛОС: 540 g/L	Сухо вещество w/w: 15-20%; Точка на запалване: -104°C (based on propellant) Точка на запалване: -104°C (based on propellant- смес от бутан/пропан) Време за съхнене: На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа Теоретичен разход: 3m ² за опаковка от 400мл. Дебелина на слоя: 200µm (при нанасяне), 40-45µm (след изсъхване) Налягане във флакона: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
Съхранение: В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5 ÷ 35°C. Не съхранявайте в превозни средства. Срок на годност: Минимум 5 години	
ВНИМАНИЕ:	

