

Оргакхим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0013
Архитектурни	Разредител АМВ	
Съпътстващи		
Интериор/Екстериор		
Разредител АМВ представлява подходящи еднородни смеси от различни разтворители. Употребява се за разреждане до работен вискозитет на лаково-бояджийски материали на база алиидни смоли(благни бои, емайллакове, грундове, безцветни лакове за дърво и метал и др.)		

Цветовете	Технически показатели	
Безцветен до светло жълт.	Външен вид(след разбъркване)	Бистра, прозрачна, лесно подвижна течност без механични примеси
	Плътност, kg/L	0,760-0,820
	Пламна температура в закрит тигел, °C, min	25
	Летливост спрямо диетилов етер	20-80

Нанасяне	
Препоръка	Разклатете добре преди употреба.
Начин на работа	Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

Разфасовки:
1 L

Съхранение
Съхранявайте в добре затворени опаковки в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температура до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Мерки за безопасност
Разредител АМВ се класифицира като вреден при вдишване и при контакт с кожата. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъсната вентилация. При световъртеж или замаяване веднага да се излезе на чист въздух. Да се избягва допир с кожата и очите. Да се пази от достъп на деца. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргакхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“