

Vitex Kitchen & Bath



Емулсионна боя за защита от мухъл и плесен

Емулсионна боя, подходяща за боядисване на вътрешни повърхности на помещения, които са подложени на въздействието на висока влажност и изпарения, като кухни, бани, тавани, мазета и други. Благодарение на своя специален състав, Kitchen & Bath предотвратява ефикасно развитието на мухъл и плесени върху филма на боята. Осигурява висока покривност, нисък разход и отлична белота. Разнася се отлично, като образува гладка матова повърхност. Може да се нанася върху подходящо подготвени повърхности от всякакъв материал.

- **Защита от мухъл, плесени и др**
- **За помещения с висока влажност и изпарения**
- **Висока покривност**

РАЗЦВЕТКИ

Предлага се в бял цвят и в богата гама разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Colorfull на Vitex.

ОПАКОВКА

Бяла боя	750 mL	3 L	9 L
Базова боя	1 L	3 L	

РАЗХОД

11 - 13 m²/L за всеки слой, върху подходящо подготвени повърхности.

ЛОС (Летливи органични съединения)

Пределна стойност за максималното съдържание на ЛОС приета в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) за конкретния продукт (категория **A/a** „Матови покрития за вътрешни стени и тавани“ (коефициент на отражение $\leq 25@60^\circ$) Тип **“BP”** - водоразтворими): **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Акрилен строителен кит или Visto.

Повърхности с мухъл, плесени и петна по тях, най-напред се почистват с Kitchen & Bath Cleaner.

Стари повърхности, покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Acrylan Unco Eco или Durovit.

Нови повърхности от мазилки, бетон, тухли, гипскартон и други, а също и шпакловани повърхности се грундират с 100% Акрилен грунд или с Acrylan Unco Eco, или с Blanco Eco.

Повърхности, замърсени от цигарен дим, димни газове, маркери, кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco или с Vitosin.



ПОЛАГАНЕ

Преди употреба, продуктът трябва да се разбърква добре. Нанася се на два слоя с четка, с ваяк или с пистолет airless, като се разрежда до 10% с вода. Продуктът не трябва да се полага при температури по-ниски от 5°C, по-високи от 35°C и/или при относителна влажност по-висока от 80%. Нанесеният слой е сух при допир до 30-60 минути. Следващ слой може да се нанесе след 3-4 часа. Дадените времена варират в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура).

Повърхности боядисани с Vitex Kitchen & Bath се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им, като се използва мека гъба, а в случай на упорити петна се мият с неутрален безцветен миеш препарат.

Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и ако е необходимо се измиват със сапун или с миеш препарат.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет	110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плътност	1,59±0,02 Kg/L (ISO 2811)-за бялата боя
Гланц	< 5единици при 60° (ISO 2813)

СЪХРАНЕНИЕ

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи, при температура в интервала 5°C - 38°C.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. За подробни указания и предпазни мерки прочетете Информационния лист за безопасност на продукта.



Vitex-Hermes Bulgaria e.o.o.d.
Stopanski dvor, Mirovyane village 1789 Sofia
T: +359-070013332 www.vitex.bg