

# Vista

Емулсионна боя



Емулсионна интериорна боя с висока покривност и нисък разход. Икономично решение, подходящо за стени, тавани, складови помещения и изобщо за помещения, нуждаещи се от често боядисване. Нанася се леко, разнася се отлично, като образува гладка матова повърхност.

- За обща интериорна употреба
- Висока покривност
- За помещения, нуждаещи се от често боядисване

## РАЗЦВЕТКИ

Предлага се в бял цвят и в богата гама разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Colorfull на Vitex.

## ОПАКОВКА

Бяла боя	3 L	9 L	15 L
Базова боя	3 L	9 L	

## РАЗХОД

10 - 12 m<sup>2</sup>/L за всеки слой, върху подходящо подготвени повърхности.

## ЛОС (Летливи органични съединения)

Пределна стойност за максимално съдържание на ЛОС приета в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) за конкретния продукт (категория **A/a** „Матови покрития за вътрешни стени и тавани“ (коефициент на отражение  $\leq 25@60^\circ$ ) Тип **“BP”** - водоразтворими): **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Акрилен строителен кит или Visto.

Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Acrylan Unco Eco или Durovit.

Нови повърхности от мазилки, бетон, тухли, гипскартон и други, а също и шпакловани повърхности се грундират с 100% Акрилен грунд или с Acrylan Unco Eco, или с Blanco Eco.

Повърхности замърсени от цигарен дим, димни газове, маркери, кафе или с други видове петна се грундират с Blanco Eco или с Vitosin.

## ПОЛАГАНЕ

Преди употреба, продуктът трябва да се разбърква добре. Нанася се на два слоя с четка, с валик или с пистолет airless, като се разрежда до 10% с вода. Продуктът не трябва да се полага при температури по-ниски от 5°C, по-високи от 35°C и/или при относителна влажност по-висока от 80%.



Нанесеният слой е сух при допир до 15-30 минути. Следващ слой се нанася след 3-4 часа. Дадените времена варират в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура). Повърхности боядисани с емулсионна боя Vista могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна с използване на неутрален, безцветен миещ препарат. Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и ако е необходимо се измиват със сапун или с миещ препарат.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет	105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плътност	1,59 ± 0,02 Kg /L (ISO 2811) - за бялата боя
Гланц	< 5 единици при 60° (ISO 2813)

## СЪХРАНЕНИЕ

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи, при температура в интервала 5°C - 38°C.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. За подробни указания и предпазни мерки прочетете Информационния лист за безопасност на продукта.



Vitex-Hermes Bulgaria e.o.o.d.

Stopanski dvor, Mirovyane village 1789 Sofia

T: +359-070013332 www.vitex.bg