



weberton Elastic

Водоразтворима фасадна боя

ОПИСАНИЕ

Водоразтворима фасадна боя.

- Добра покривна способност
- Премоства микропукнатини
- Водоотблъскващо покритие

СЪСТАВ

Фасадна боя, съдържаща акрилно свързващо вещество, калциев карбонат и висококачествени пигменти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Боя на водна основа за защитно и декоративно покритие на фасади. Отлична визия и неутрализиране на микропукнатини при реновиране на топлоизолационни системи. Силна покривност и перфектно нанасяне при нови фасади. Създава покритие с устойчив цвят, защитава ефективно фасадата от метеорологичните условия.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, без пукнатини, прах и мазнини, без замърсявания и остатъци от кофражни масла. При саниране на стари сгради, основата се подготвя като се отстраняват лющещи се покрития и бои. Нездравите участъци на мазилката се премахват и се измазват. По-големи неравности се коригират и шпакловат. Пукнатините се шпакловат на два слоя. Всички останали повърхности се измитат или се измиват с водоструйна машина.

Два дни преди нанасяне на боята, основата се грундира еднократно и обилно с **weberpas Грунд**.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди употреба, съдържанието на кофата се разбърква добре с електрическа бъркалка на бавни обороти. За постигане на оптимална гъстота, по време на бъркане добавете 10 - 20% чиста вода. Боята трябва да се разбърка до постигане на хомогенност

Нанесете с валеж, четка или машинно първия слой боя.

След като първият слой изсъхне напълно, нанесете втори слой.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- По време на работа, боята трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
- Прясно нанесената боя да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането ѝ.
- Да не се използва повторно замърсен материал.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура между +5 °C до +25 °C. Да се пази от замръзване.

РАЗХОДНА НОРМА

около 0,40 kg/m² за два слоя

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50 %)

ПРОДУКТ

Специфична плътност	1600 kg/m ³
Коефициент на дифузия на водни пари μ	V1
Адхезия	> 0,2 N/mm ²

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	грундиран с weberpas Грунд шпакловки и мазилки weber; други минерални основи, които трябва да отговарят на установените стандарти за основи
Цветовете	248 стандартни цвята според цветовия каталог на Weber "Color Spectrum"

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

ОПАКОВКА

Течна смес в пластмасови кофи 25 kg или 8 kg.

Палет: 600 kg; 24 бр. кофи или 480 kg; 60 бр. кофи.

