



**weberton ActiveAir**

Водоотблъскваща  
фасадна боя

## ОПИСАНИЕ

Водоотблъскваща водоразтворима фасадна боя.

- Самопочистващ ефект
- Водоотблъскваща
- Премоства микропукнатини

## СЪСТАВ

Фасадна боя, съдържаща акрилно и силиконово свързачо вещество, калциев карбонат и висококачествени пигменти.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Боя на водна основа за защитно и декоративно покритие на фасади. Нанесената боя ефективно премества микропукнатини в стари фасади и е водоотблъскваща, с което предпазва топлоизолационната система и основата. Повърхността на боята задържа по-малко замърсявания и има изразен самопочистващ ефект. Създава покритие с устойчив цвят, защитава ефективно фасадата от метеорологичните условия.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, без пукнатини, прах и мазнини, без замърсявания и остатъци от кофражни масла. При саниране на стари сгради, основата се подготвя като се отстраняват лющещи се покрития и бои. Нездравите участъци на мазилката се премахват и се измазват. По-големи неравности се коригират и шпакловат. Пукнатините се шпакловат на два слоя. Всички останали повърхности

се измитат или се измиват с водоструйна машина.

Два дни преди нанасяне на боята, основата се грундира еднократно и обилно с **weberpas Грунд**.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди употреба, съдържанието на кофата се разбърква добре с електрическа бъркалка на бавни обороти. За постигане на оптимална гъстота, по време на бъркане добавете 5 - 15% чиста вода. Боята трябва да се разбърка до постигане на хомогенност.

Нанесете с ваяк, четка или машинно първия слой боя.

След като първият слой изсъхне напълно, нанесете втори слой.

## СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура между +5 °C до +25 °C. Да се пази от замръзване.

## РАЗХОДНА НОРМА

около 0,40 kg/m<sup>2</sup> за два слоя

## ОПАКОВКА

Течна смес в пластмасови кофи 25 kg или 8 kg. Палет: 600 kg; 24 бр. кофи или 480 kg; 60 бр. кофи.

## ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- По време на работа, боята трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
- Прясно нанесената боя да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането ѝ.
- Да не се използва повторно замърсен материал

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

( при +23° C и относителна влажност 50 % )

### ПРОДУКТ

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Специфична плътност                       | 1600 kg/m <sup>3</sup>  |
| Коефициент на дифузия на водни пари $\mu$ | V1                      |
| Адхезия                                   | > 0,2 N/mm <sup>2</sup> |

### ПРИЛОЖЕНИЕ

|                  |   |
|------------------|---|
| Подходящи основи | грундирани с <b>weberpas Грунд</b> шпакловки и мазилки weber; други минерални основи, които трябва да отговарят на установените стандарти за основи |
| Цветове          | 218 стандартни цвята според цветовия каталог на Weber "Color Spectrum"  |

Сен-Гобен България ЕООД  
гр. Костинброд 2230 • Индустириална зона •  
ул. „Император Константин Велики“13  
тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •  
e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

