

Техническо описание

AQUIS

Facade Quartz Paint / Фасадна Кварцова боя



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За боядисване на минерални повърхности на открито.

Покритието е устойчиво на атмосферни влияния, осигурява водоотблъскване като същевременно позволява на стените да дишат

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – силиконова емулсия
- Екстериорна употреба
- Цветова гама: основно се произвежда в цвят бял. Може да се тонира в различни цветове по картел на фирмата

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Преди употреба боята се разбърква добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари, нездрави покрития. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд. Боята се нанася с четка, валик или бояджийски пистолет. Препоръчва се двуслойно нанасяне. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5 %

Разход: 90-100 ml/ m² за 1 слой. (До 12m² с 1Литър боя).

Съхнене: 2-3 h при 23°C

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство.

ОПАКОВКА

AQUIS Facade Quartz Paint / Фасадна Кварцова боя се опакова в добре затварящи се литографирани и промазани метални кутии с вместимост : 2,5 L e

Допуска се използване на опаковки с друга вместимост по споразумение с потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Показатели | Норма |
|--|--------|
| Съдържание на нелетливи в-ва, (105±2)° С/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2) | 60 |
| рН стойност (с рН метър , 10 % разтвор с дестилирана вода) | 7 ÷ 10 |
| Съхливост при (23±2)° С до степен 4, в h , не повече от (ВФМ 3) | 3 |
| Покривност, не повече от (ВФМ 6) | 150 |
| Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/в) | 40 g/l |