

Техническа карта



weber.pas ExtraClean

Готова за полагане мазилка

- Не задържа замърсявания
- Механично устойчива
- Дишаща

ОПИСАНИЕ

Готова за полагане мазилка с органични свързващи вещества за външно и вътрешно приложение за крайно покритие на стени, колони, прегради и тавани.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Замърсени региони
- Сгради с риск от замърсяване и удар
- Сгради с остатъчна влага в конструкцията

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. При ремонт от основата да се отстранят всички не свързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата.
2. Два дни преди нанасяне на мазилката, основата да се намаже еднократно и обилно с грунд за тънкослойна мазилка.
3. Преди употреба се разбърква съдържанието на кофата с електрическа бъркалка.
4. Мазилката се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира.
5. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.
6. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единят цвят мазилка, лентата веднага се отстранява. След изсъхване по

контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

ЦВЕТОВЕ

248 стандартни цвята според цветовия каталог на weber "Color Spectrum"

Опаковка

Пастообразна смес в пластмасови кофи 25kg
Палет: 600 kg; 24 бр. Кофи

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура +5°C до +25°C. Да се пази от замръзване.

СЪСТАВ

Пастообразна мазилка, на база хибридни свързватели от органични дисперсии, силиконови смоли, калиев силикат, гранулиран калциев карбонат, минерални пълнители, висококачествени пигменти и специални адитиви за по-добра обработваемост и сцепление с основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОДУКТ	
Според стандарт	БДС EN 15824:2009
Реакция на огън	A2
Коефициент на дифузия на водни пари	NPD
Коефициент на водопропускливост	NPD
Адхезия	$\geq 0.6 \text{ MPa}$
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD
Коефициент на топлопроводност	NPD
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Подходящи основи	Грундиран с weber.pas Грунд шпакловки Weber при топлоизолационни системи webertherm; други минерални основи, които трябва да отговарят на установените стандарти за основа
Зърнометрия	1.5, 2.0, 3.0

РАЗХОДНИ НОРМИ

Арт. номер	Наименование на продукта	Разходна норма
C957	weber.pas ExtraClean, драскана, 1,5 мм	2,4 – 2,7 kg/m ²
C857	weber.pas Extraclean, драскана 2,0 мм	2,9 – 3,2 kg/m ²
C657	weber.pas ExtraClean, влачена 2,0 мм	2,6 – 2,9 kg/m ²
C357	weber.pas ExtraClean, влачена 3,0 мм	3,9 – 4,2 kg/m ²

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕТО

- Да се полага при температура на въздуха между +5 °C и +25 °C .
- По време на процеса по втвърдяване на мазилката, тя трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
- Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.