

## weberpas Clima

Пастообразна тънкослойна  
мазилка

### Предимства




Силно еластична



Паропропусклива



Защитава от микроорганизми



Механично устойчива

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Готова за полагане тънкослойна мазилка за декорация и защита на външни и вътрешни стени.

#### СЪСТАВ:

Пастообразна мазилка на база хибриден свързвател, гранулиран калциев карбонат, минерални пълнители, специални добавки за по-добра обработваемост и сцепление с основата, висококачествени пигменти.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Особено подходяща за сгради с влажен климат и райони с обилна растителност.

#### ОПАКОВКА:

Кофи 25 kg  
Палет: 24 кофи × 25 kg = 600 kg



## weberpas Clima

Пастообразна тънкослойна  
мазилка



### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

|                                 |                                                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Разходна норма:                 | 1.5 mm драскана структура                                       | 2.4 - 2.7 kg/m <sup>2</sup> |
|                                 | 2.0 mm драскана структура                                       | 2.9 - 3.2 kg/m <sup>2</sup> |
|                                 | 2.0 mm влачена структура                                        | 2.6 - 2.9 kg/m <sup>2</sup> |
|                                 | 3.0 mm влачена структура                                        | 3.9 - 4.2 kg/m <sup>2</sup> |
| Температурен диапазон за работа | +5°C до +30°C                                                   |                             |
| Стандарт                        | БДС EN 15824:2017                                               |                             |
| Клас на реакция на огън         | A2                                                              |                             |
| Водопропускливост               | W2                                                              |                             |
| Паропропускливост               | V2                                                              |                             |
| Адхезия                         | >0.3MPa                                                         |                             |
| Коефициент на топлопроводимост  | ~ 0.44W/mK                                                      |                             |
| Почистване след употреба        | с вода (при мокър материал)<br>с weber.sys 992 (след изсъхване) |                             |

### УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА:

Да се полага при температура на въздуха и основата от +5° C до +30° C. Всички характеристики, упоменати в тази техническа карта, са дадени при температура от +20°C и с относителна влажност 65%. По време на работа, мазилката трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд. Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането ѝ.

Използваните инструменти се измиват с вода веднага след употреба.

### НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ:

Върху основи от пластмаса, OSB, дърво или метал.  
Да не се използва замърсен материал. Да не се полага на хоризонтални повърхности, които могат да задържат вода или сняг.

## weberpas Clima



### Пастообразна тънкослойна мазилка

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да е равна, товароносима, здрава, суха, хомогенна и без замърсявания.

Процесите на слягане при нови сгради да са затихнали. Варово-циментови и бетонова основи трябва да са на възраст поне един месец, с остатъчна влага  $\leq 2\%$ , предварително обработени с грунд weberprim Грунд. Замърсените с мухъл и плесени повърхности трябва да се измият с вода и да се дезинфекцират с подходящ препарат. При ремонт от основата трябва да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената повърхност се изкърпва и заравнява, за да съответства по твърдост и структура със старата мазилка. Два дни преди нанасяне на мазилката, основата се грундира еднократно и обилно с weberpas Грунд за тънкослойни мазилки.

#### НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Най-малко 48 часа преди нанасяне на фасадната мазилка нанесете основата с основния грунд weberprim Грунд за подобряване на адхезията, регулиране на водопоглъщането, подобряване на водоотблъскването и отвореното време на мазилката. Грундът трябва да бъде тониран в същия нюанс като фасадната мазилка. Преди употреба, разбъркайте добре weberpas Clima във всяка кофа поотделно с електрическа бъркалка на бавни обороти до дъното. Мазилката трябва да бъде полагана върху една повърхност без прекъсване, като се използва материал от една партида. При полагане на материал от различни партиди да се смесят до получаване на хомогенен цвят. За да регулирате желаната консистенция на разтвора, ако е необходимо, добавете максимум 250 ml чиста вода на 25 kg продукт. Не се допуска последващо добавяне на вода и пигменти.

Фасадната мазилка се нанася със стоманена маламашка следвайки дебелината на най-едрият зърна. Правилно положената мазилка се структурира с PVC маламашка, като леко се натиска върху повърхността с кръгови или прави движения в зависимост от структурата и желания вид. Нанасянето и обработката на мазилката трябва да се извършва непрекъснато, така че повърхността да изглежда равномерна. За успешното изпълнение е необходимо съобразяване на броя на работниците с броя на етажите и площта, така застъпването на мазилката да се изпълнява „мокро в мокро“ и да бъде незабележимо след завършване.

За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка, лентата веднага се отстранява. След изсъхване, по контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

По време на полагане и съхнене температурата на основата и въздуха трябва да бъде между 5°C и 30°C. Защитете материала от слънце, вятър и дъжд най-малко 24 часа, след които се постига устойчивост на атмосферни влияния. Препоръчителният начин за защита е монтиране на скеле. Ако метеорологичните условия не отговарят на горепосочените, е необходимо да се преустанови работата и да се изчака създаването на оптимални условия. \* Всички изброени параметри се отнасят за стандартни климатични условия: температура 20°C, относителна влажност до 65%. Производителят не носи отговорност за неправилно изпълнение на работата с посочения материал, както и за използване на материала за цели, които не са посочени в описанието на продукта. Рекламации след приключване на работата не се приемат.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Прочетете Информационния лист за безопасност на продукта преди да го използвате.

#### СРОК НА ГОДНОСТ:

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура между +5 °C до +25 °C. Да се пази от замръзване.

#### УСТОЙЧИВОСТ:

- Връщане на рециклируеми европалети

#### СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРТИ:

Хармонизиран стандарт  
• EN 15824:2017

## Допълващи продукти

- **weberpas Грунд** Готов за полагане грунд за импрегниране и задръжване на основата преди полагане на фасадна мазилка.
- **weberton ActiveAir** Фасадна, водоразтворима, силиконова боя.

## ЕКОЛОГИЯ:

Не изхвърляйте неизползвания продукт и празната опаковка извън предвидените разпоредбите места. Изхвърлете опаковката и неизползваните материали отделно. Не позволявайте да попадне в канализацията. Не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

*Weber® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: [www.bg.weber](http://www.bg.weber)*

*Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.*