

# ESTETIK VINTAGE

## Маслено покритие

### Естетик Винтейдж

#### Състав и характеристики на продукта:

Estetik Vintage е маслено-синтетично покритие с добавки на нанопигменти. То съдържа висок дял на износоустойчиви частици. Предназначено е за външни и вътрешни покрития на дървесина, за промишлено производство или за занаятчийска работа. Предпазва дървесината от въздействието на ултравиолетовите лъчи и проникването на вода. Прониква дълбоко в структурата на дървото, подчертава неговата шарка и имитира старинния вид на боядисаните предмети. Създава матово покритие, което лесно се подновява, без да се отстранява оригиналната боя. Не е предназначен за покриване на предмети, които влизат в пряк контакт с храни, фуражи и питейна вода, и за покриване на детски мебели и играчки.

#### Съдържа:

Съдържание на нелетливи компоненти мин. 38 %

Максимално съдържание на летливи вещества 540 g/L

Консумация 75 - 100 g/ m<sup>2</sup>

Производителност 6 - 16 m<sup>2</sup>/1 kg на слой в зависимост от спецификата на субстрата

Разстилаемост 1

Специфична плътност 0,86 до 0,92 g/cm<sup>3</sup> (в зависимост от нюанса)

#### Съхнене:

След първоначално нанасяне - 16 часа

След втори слой - 10-16 часа

Окончателно изсъхване – след 24 часа

#### Цветове:

Estetik Vintage се произвежда и доставя в нюанси на **Графит и Порцелан**. Предназначен е за интериорно и екстериорно покритие на дърво, шперплат, ПДЧ и подобни порести материали на дървесна основа. Видът на основата и броят на слоевете оказват влияние върху крайния нюанс.

#### Подготовка на основата:

Преди нанасяне дървесината трябва да бъде чиста, суха, добре шлайфана, със съдържание на влага до 14% и без остатъци от смола. Дървесината с високо съдържание на смоли, като лиственица или бор, трябва да се почисти от всички остатъци от смоли преди нанасянето на покритието, например чрез измиване със смес от полярни и неполярни разтворители в съотношение 1:1:1, например ксилол, бутилацетат и етанол. Цялостният вид на крайното покритие на дървесината, както и цялостната дълготрайност на системата за нанасяне на покрития, зависят от качеството на предварителната обработка. Препоръчително е първо да се импрегнира външната дървена повърхност с фунгициден импрегнатор, който ще предпази

дървото от плесени, гъбички и нападения от насекоми, например Vochemit QB Hobby или Vochemit Opti F+t. Estetik Vintage може да се нанася само след пълното изсъхване на фунгицидните импрегнатори, което зависи от температурата и влажността и обикновено отнема между 4 и 24 часа.

При преобоядисването на дървото е необходимо леко да се шлайфа дървото или да се отстрани старият, износен слой. Препоръчително е да се следва процедурата за нанасяне на покритието съгласно продуктовия лист.

**Приложение:**

Estetik Vintage трябва да се разбърка добре преди нанасяне, тъй като по време на съхранението може да настъпи частично утаяване на пигментите. Нанася се с четка или валик върху предварително подготвена основа с минимална температура на въздуха и продукта +10°C, максимум 40°C. Оптималната температура за нанасяне на покритието е от 18°C до 23°C, а относителната влажност - 40-70%. В зависимост от желаня външен вид и попивната способност на основата се нанасят 1 до 2 слоя. След 10 до 20 минути излишъкът трябва да се отстрани с четка. За по-висока механична устойчивост и устойчивост на надраскване е препоръчително Estetik Vintage да се покрие с 1 до 2 слоя Estetik Подов лак. След изсъхването на първия слой повдигнатите дървесни власинки трябва да се шлайфат със шкурка 120, за да се постигне идеално гладка повърхност след следващия слой.

Винаги използвайте материал от една и съща производствена партида за по-големи площи, където е гарантиран един и същ цветови нюанс.

**Разредител:**

Синтетични (за почистване на инструменти)

**Срок на годност:**

Продуктът запазва полезните си свойства в продължение на 3 години от датата на производство, в оригиналната си неотворена опаковка. Съхранявайте на сухо място при температура 5-25 °C.

**Изхвърляне на отпадъци и опаковки:**

Отнесете използваните, правилно изпразнени опаковки в пункт за събиране на отпадъци от опаковки. Изхвърлете опаковките с остатъци от продукта на място, определено от общината за изхвърляне на опасни отпадъци, или ги предайте на лице, което има право да борави с опасни отпадъци.

Абсорбиращите материали от органичен произход (парцали, стърготини, хартия, прах и др.), напоени с лак, трябва да се изхвърлят безопасно, тъй като при определени обстоятелства могат да се samozапалят.

Вижте също информационния лист за безопасност на продукта.

**Известие за здраве и безопасност:**

Той съдържа лека хидроочистена бензинова фракция.

Класификация на продукта: не е класифициран като опасен

Маркиране с предупредителен символ : -

**Вижте също информационния лист за безопасност на продукта.**

*Тези данни са приблизителни и точността им се влияе от свойствата на различните материали и от непредвидени въздействия по време на обработката. Потребителят е отговорен за правилното използване на покритията или за състава и правилното нанасяне на системата за покрития. Това означава, че той/тя трябва винаги да взема предвид всички обстоятелства - условия на нанасяне и обработка - които биха могли да повлияят на крайното качество на покритието. Поради това препоръчваме изпитването да се извършва винаги при дадените условия на приложение и върху същия вид нанасяна повърхност. Горепосочените данни са данни, които се влияят от конкретните условия на работа, и следователно не представляват правна претенция. За информация извън обхвата на този информационен лист трябва да се направи консултация с производителя.*

*Производителят си запазва правото да прави промени в информационните листове без предварително уведомление.*

**Производител:**

Biopol Paints s.r.o., Okřínek č.p.29, 29001 Poděbrady, ID: 47545356

Електронна поща: info@biopol.cz, телефон: +420 325 653 080, мобилен телефон: +420 606 063 300

**[www.estetikprofi.com](http://www.estetikprofi.com)**