

Caparol ImpagnierLasur

Импрегниращ лак за дърво.

Тънкослоен универсален лак за дърво на база алкидни смоли. За обработка на дърво на открито. Водоотблъскващ, осигурява защита срещу UV лъчи и атмосферни влияния.



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	За цветно оформление и третиране на дървени повърхности на открито, като беседки, градинска мебел, огради, балконски парапети, перголи и др. дървени елементи без или с ограничено и изискване за запазване на размера, като первази, порти, конструкции и др. Не е подходящ за дървени повърхности с продължителен контакт с почвата или вода, за сауни или за съоръжения в контакт с хранителни вещества и фуражи.
Характеристики	▪ Тънкослоен ▪ С открити пори ▪ С влагозащитни свойства ▪ UV защита ▪ Устойчив на атмосферни влияния ▪ Лесен за нанасяне ▪ Не се напуква и подкожушва
Свързващи вещества	Алкидни смоли
Плътност	Около 0,86 g/cm ³
Съдържание на твърди вещества	Около 21% тегловни процента
Степен на гланц	Копринен мат. Степента на гланц е различна - в зависимост от дървесната повърхност.
Цветови нюанс	Бор, палисандър, орех (кора), тик, дъб, абанос, бял орех, махагон, безцветен (безцветният лак не е подходящ за употреба на открито като самостоятелно покритие). При изсветляване на цветовете с помощта на смесване с безцветен лак, то частта на последният не трябва да надвишава 10%, в противен случай се намалява степента на UV - защитата.
Опаковки	750 ml; 2,5 l



НАЧИН НА РАБОТА

Подготовка на основата

Основата трябва да е стабилна, устойчива и чиста от прашни частици.

Грапави основи и основи със стари покрития трябва да се шлайфат. При шлайфане използвайте прахозащитна маска. Дървесният прах на повърхността се отстранява с четка. Влажността на основата на открити дървени повърхности от типа "широколистни" не трябва да е по-висока от 12%, а за "иглолистни" - не повече от 15%. Повърхности от иглолистен материал трябва да бъдат защитени срещу плесени и вредни гъби с Caparol грунд за дърво.

Нови дървени елементи:

Гладките дървени повърхности се шлайфат по посока на дървесното влакно, почистват се, а появилите се смолисти частици се отстраняват. Твърдите дървени повърхности, дърво от типа "екзотични" и меки дървени повърхности, съдържащи смоли, трябва основно да се "измият" с нитро-универсален разреждател преди нанасянето на импрегнатора. Иначе повърхността само се почиства. Винаги извършвайте пробно нанасяне върху подготвените повърхности. Повърхности от типа "иглолистни" се оцветяват с двукратно нанасяне, а тези от тип "широколистни" - на "три ръце".

Стари необработени дървени повърхности:

Компрометирани, излагани дълго време на атмосферни влияния дървени повърхности, се шлайфат до достигане на достатъчна здравина, след което основно се почистват.

Дървени повърхности със старо покритие:

Старите слоеве от лакове и дебелослойни покрития се отстраняват до здрава основа. Остатъците от по-тънки слоеве се шлайфат допълнително, повърхността се почиства и тогава се прави тест за съвместимост с Caparol ImpragnierLasur.

Начин на полагане

Преди употреба се разбърква добре. Нанася се до насищане с мека четка по посока на дървесните влакна. Импрегниращият лак за дърво Caparol се нанася неразреден "на две ръце". На челните страни и кантовете се нанася поне още един слой. Върху него могат да се нанасят Caparol импрегниращ лак за дърво и Caparol лакове - на база изкуствени смоли. Необходимо е да се спазва времето за съхнене между отделните слоеве! По време на работа да се осигури достатъчно проветрение! Да не се полага при температура, по-ниска от 5 °C (околна темп. и темп. на основата).

Разходна норма

70 - 90 ml/m² за 1 слой; 1 л покрива около 15 m² Минимално количество за нанасяне до готовност: 200 ml/m² Хигроскопичността на основата и влажността на дървото влияят на разхода. Точният разход може да се установи чрез пробно нанасяне.

Време за съхнене

При 20 °C и 65% относителна влажност на въздуха повърхността е суха след около 1-2 часа. Окончателно изсъхване - след около 12 часа. При по-ниска температура и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава!

Почистване на инструментите

С тест-бензин или разреждател на основа изкуствени смоли.

УКАЗАНИЯ

Съхранение

На хладни и сухи места. Кутиите да се съхраняват плътно затворени. Отворените е добре да се изразходват напълно! Остатъците да се пресипят в по-малък съд и да се запечатат херметически. (За целта обърнете за кратко затворената опаковка с капака надолу!)

Срок на годност	При затворена оригинална опаковка - мин. 24 месеца.
Указания за риск и безопасност	Повторен контакт може да доведе до напукване на кожата. Да се пази от деца! Опаковките да се съхраняват плътно затворени - на проветриво място! Да се пази от запалими източници. Да не се пуши в близост! Не вдишвайте парите/ аерозола! Да не се допуска контакт с очите и кожата! Не трябва да попада в канализацията, водоеми и в почвата! При недостатъчно проветрение да се използва дихателна маска! При поглъщане да не се предизвиква повръщане! Незабавно потърсете лекарска помощ и покажете опаковката или този етикет! Съдържа Кобалткарбоксилати, 2 -бутаноноксим - възможни са алергични реакции. За повече сведения, вижте Техническия лист за безопасност.
ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС	(Кат. A/j): 700 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 690g/l ЛОС.
Продуктов код	M-KN03
Отпадък	За рециклиране да се предават само изпразнени кутии. Остатъците да се предават на места за събиране на отпадъци от стари лакове. ЕАК/AVV 03 02 05.
Техническо указание	В това техническо описание не е възможно да се обсъдят всички налични на практика основи и тяхната обработка. Ако се налага нанасяне върху основа, която не е упомената тук е необходимо да се свържете с нашите сътрудници, които ще ви предложат детайлна и конкретна консултация.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg