

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ДЕКОРА



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



Декоративна мозаечна мазилка



Готова пастообразна смес за направата на защитно-декоративни мазилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„ДЕКОРА“ е готова за работа пастообразна мазилка на база акрилатна гипсополимерна смес с добавени цветни мраморни и гранитни камъчета и консерванти. Продуктът се използва за направа на фина защитно-декоративна мазилка за фасадни и интериорни решения. Мазилката е особено подходяща за направата на защитни повърхности в зони, изложени на голямо механично натоварване, като цокли, огради, вътрешни колони и пр. Тя създава цветна водоустойчива повърхност. Дава възможност за изключително разнообразие в архитектурните решения на фасади и отделни фасадни елементи с широка цветова гама и размер на структурните зрънца.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ наroppропусклива
- ❖ водоотблъскваща
- ❖ устойчива на различни климатични условия
- ❖ устойчива на ултравиолетови лъчи
- ❖ висока механична якост

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини.

Повърхностите трябва да са равни и без дупки. При необходимост от отделни неравни участъци от фасадата да се изпълнят с храстарна мазилка. При ремонт на фасадни повърхности да се премахнат нестабилните елементи, да се измият остатъците от стара боя и мазни петна. Ремонтиранияте участъци да имат еднаква здравина и товароносимост със старата основа преди грундирането. Обработката на основата с грунд „ТЕРАЗИД G-33“ преди полагане на мазилката е задължителна.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- цвят: по каталог;
- вид: хомогенна зърнеста маса;
- обемно тегло: около 1,7 кг/л;
- съпротивление на паропреминаване: $\mu = 120$;
- мин. температура на филмообразуване: $+ 5^\circ\text{C}$;
- устойчивост на дъжд: след 24 часа*;
- *(при нормални климатични условия - температура 20°C и влажност на въздуха - 50 %)
- якост на сцепление при опън с бетон след 7 дни: 1,40 МПа.

СТРУКТУРИ

- фина около 0,8 мм
- ситна около 1,3 мм
- едра около 2,0 мм

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Нанасянето на полимерната мозаечна мазилка „ДЕКОРА“ може да започне минимум 24 часа след грундиранието с „ТЕРАЗИД G-33“. При полагане върху големи площи в по-голям със да се смеси съдържанието на 2-3 кофи „ДЕКОРА“.

Преди да започне нанасянето, съдържанието в кофата се разбърква с помощта на мистрия от неръждаема стомана. Не се допуска употреба на ръждали инструменти.

Ако е необходимо мазилката може да се разреди с вода, но не повече от 100 мл на 10 кг мазилка и се разбърква отново.

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ДЕКОРА



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Дебелината на нанасяне на материала се определя от мраморните зърнца, като се полага ръчно с маламашка.

При нанасяне положеният материал се изравнява при дебелина около 1,5 пъти от размера на камъчетата в мазилката. След около 10 мин. се доизглаждда, като камъчетата се сбиват максимално пътно едно до друго / без шуали/ за получаване на желания краен ефект. Ако се налага, заглаждането се повтаря неколократно след гореспоменатото време.

Препоръчва се при работа в една плоскост (стена) да се работи без прекъсване. При прекратяване на работа да не се оставят недовършени повърхности. При изпълнение на детайли с различни цветове да се отсича с хартиена лента, като се внимава да не се зацепва готовата мазилка с друг цвят такава.

Преди започване на грундиранието и полагането на мазилката е препоръчително да се покрият частите, които няма да се измазват. Да не се полага при директно слънчево греење.

РАЗХОД

- фина
- ситна
- едра

около 1,8 кг/м²
около 3,0 кг/м²
около 5,2 кг/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бормашина и бъркалка;
- метална маламашка;
- мистрия;
- четка.

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от + 5°C и по-висока от + 30°C. Да не се нанася при валежи или предстоящи такива или при директно слънчево греење и силен вятър.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пастообразна в пластмасова кофа по 10 кг и 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Всички данни за продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Всички свойства на продукта се базират на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

„ДЕКОРА“ не се класифицира като „газене“. Желателно е да се използват предпазни ръкавици по време на работа. Да се избягва контакт с очите.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в добре затворена опаковка. Да се съхранява на хладно място без опасност от замръзване.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта.

Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му.