

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0123

Архитектурни

Метал

Интериор/Екстериор

Високоустойчива боя с автогланц

Високоустойчива боя с автогланц е продукт за защита на черни метали, представлява хомогенизирана суспензия на пигменти, алкидна смола, разтворители и специални добавки. Употребява се за боядисване на повърхности от черни метали в системи за антикорозионна защита.



Практически свойства

- Бързосъхнещ емайллак;
- Пълна атмосфероустойчивост;
- Отлична покривност;
- Висок гланц и твърдост на покритието;
- Разнообразие от красиви цветове;
- Устойчивост при големи температурни амплитуди.

Цветове

Еверест, Монблан, Савана, Гоби, Гран При, Везувий, Кипарис, Светлосин, Олимп, Урал цветове.

Подходящи основи

Повърхности от черни метали

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min.	900
Плътност, kg/L	0,90 – 1,20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Блясък при 60°, min	85%
Покривност (за един слой)	Около 13 m ² /L
Изсъхване на допир	60 минути
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълно изсъхване(12 часа).
Пълно изсъхване	16 часа

Неподходящи основи

Повърхности от цветни метали
Циментови основи
Варо-циментови основи
Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата

Нови метални повърхности

Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия,зашкурете повърхността.

Боядисвани/Ръждясали метални повърхности

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C
Разреждане	При необходимост разрежете с разреждател АМВ до 3%.
Начин на работа	Нанесете първия слой Високоустойчива боя с автогланц равномерно върху металната повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му(12 часа).

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет.

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07	1	Леко Грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07	1
Междинен слой	Високоустойчива боя с автогланц	1	Високоустойчива боя с автогланц	1
Финишен слой	Високоустойчива боя с автогланц	1	Високоустойчива боя с автогланц	1

Почистване
Разреждател АМВ.

Разфасовки:
0.750L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Високоустойчива боя с автогланц се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“