

webercol flex PLUS

Лепило за плочки клас C2 TE

Предимства



Подходящ за балкони и тераси



Устойчив на влага и замръзване



Гъвкав продукт



Подходящ за използване върху хидроизолация

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Висококачествено сиво прахообразно лепило за плочки с повишена еластичност, което позволява използването му в помещения с голяма натовареност. Лепилото гарантира висока устойчивост на покритието при външни и вътрешни условия. Тънкослойно еластично лепило за всички видове плочки. Устойчиво на влага и замръзване.

СЪСТАВ:

Цимент, фин пясък, специални добавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Полагане на покрития върху основи от бетон, варово-циментови мазилки и газобетон при външни и вътрешни условия
- Използва се и за покрития върху гипскартонени и гипсфазерни плоскости при вътрешни условия
- Полагане на плочки върху непорести покрития – стара боя или съществуващи плочки
- Подходящо решение при полагане на керамични или каменни покрития на фасади в областта на цокъла, както и върху подово отопление
- Особено подходящо за полагане на покрития при външни условия, като след изсъхването си е устойчиво на замръзване, влага и нагряване от слънчеви лъчи

ОПАКОВКА:

Торби 25 kg
Палет: 42 торби; 1050 kg
Цвят: сив



webercol flex PLUS

Лепило за плочки клас C2 TE

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Клас, съгласно изискванията на БДС EN 12004	C2 TE
Начална якост на опън след 28 дни	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Якост на сцепление при опън	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
след потапяне във вода	
Якост на сцепление при опън	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
след термично третиране	
Якост на сцепление при опън	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
след 25 цикъла замразяване - размразяване	
Устойчивост против приплъзване	$\leq 0.5 \text{ mm}$
Температурна устойчивост	-20° C до +70° C

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Замазки и мазилки на циментова основа, бетон, газобетон, тухла
Време за работа	Около 2 часа
Отворено време	Около 30 минути
Необходимо количество вода	Около 26 - 27%
Време за коригиране	Около 15 минути
Време за отлежаване	Около 5 - 10 минути
Дебелина на нанасяне	До 10.0 mm
Възможност за стъпване	След 24 часа
Фугиране	След 24 часа
Пълно натоварване	След 7 дни
Температура на полагане	+5° C до +25° C



webercol flex PLUS

Лепило за плочки клас C2 TE

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да е суха (остатъчната влажност, не повече от 2%), не замръзнала, без антислепващи вещества (прах, масла, мазнини, битум, остатъци от лепила и др.), да е твърда и устойчива (да не кънти на кухо, да не се троши, да не се отделят големи парчета при удар и надраскване). Всички вещества, които пречат на адхезията, следва да бъдат отстранени чрез шлайфане, фрезование или пясъкоструйка..

Абсорбиращите основи се третират с многофункционален грунд weberprim 804 (разреден 1:3 с вода, в един или два слоя в зависимост от попиваемостта на основата) или с weberprim 801. Не абсорбиращите основи се обработват с weberprim 804 (неразреден).

Ако сградата, в която ще работите е новопостроена е добре да се изчака да затихнат процесите на слягане.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Торба 25 kg сух материал се забърква с 6.25 - 6.75 l вода. Изсипете в подходящ съд необходимото количество вода, а после добавете сухата смес до нужната гъстота, тъй като по този начин на дъното не остава суха смес. Използвайте механична бъркалка или бормашина с приставка и разбърквайте сместа на бавни обороти, докато се получи еднородна лепилна маса, без бучки или следи от сух материал в нея.

Добре разбърквания материал се оста-вя 5-10 минути, след което отново се разбърква и е готов за употреба.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ:

- върху основи от пластмаса, OSB, дърво или метал.
- при температура на основата и въздуха по-ниска от +5°C или по-висока от +25°C.
- при полагане на подови и стенни покрития от естествени камъни с високо ниво на прозрачност (като мрамор) във външни и вътрешни условия, използвайте лепилото webercol flex pro бял, защото не оставя петна върху лицето на плочите.

Лепилото се нанася с гребеновидна маламашка върху предварително добре подготвената, равна, обезпрашена и устойчива основа. Дебелината на слоя зависи от размера на плочките. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате плочките предварително с вода, но ако основата попива прекалено бързо, Ви препоръчваме да я грундирате.

Не се препоръчва полагането на плочки за стена с размер над 40x40 (1600 cm²) или за под с размер над 60x60 cm (3600 cm²) Лепилото дава максимални резултати за покрития с тегло до 40 kg/m².

Недопустимо е полагането на плочките чрез нанасяне на лепилото на една или повече точки на гърба на плочката.

Плочките се поставят върху нанесеното лепило и леко се приплъзват към точното им място. За постигане на максимална контактна повърхност, нанесете лепило и на гърба на плочката.

Почиствайте с влажна гъба лепилото, попаднало по лицето на плочките, преди да е изсъхнало. След полагането на плочките изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото.

Преди да положите фугиращата смес, почистете добре с четка или подходящ инструмент фугите и обезпрашете. За фугиране използвайте маламашка с гумен ръб.

При външни условия или фуги с размер над 3 mm използвайте фугираща смес с повишена еластичност за да се избегнат напуквания във фугите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Прочетете Информационния лист за безопасност на продукта преди да го използвате.

Като индивидуална защита се препоръчва използването на защитни ръкавици, а срещу прах е препоръчително използването на маски за лице.

СРОК НА ГОДНОСТ:

12 месеца от датата на производство, посочена на опаковката. Съхранявайте в оригиналната опаковка на места далеч от влага.

СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРТИ:

- Хармонизиран стандарт
- EN 12004:2007

Допълващи продукти

- **weberprim 804**
Бързосъхнещ, еднокомпонентен
грунд за порести и непорести
- **weberprim 801**
Готов за употреба грунд за
порести основи
- **weber.fug 875**
Премиум фугираща смес
- **weber.fug 877**
Водоотблъскваща
многофункционална фугираща
смес
- **weber.fug 883**
Еластичен, устойчив на мухъл и
плесен, силиконов уплътнител

Weber® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.bg.weber

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.