

Thrakon WRM 500

WRM 500 е бързосвързваща (2-3 мин), полимер-модифицирана смес на циментова основа. Съдържа цимент, кварцов пясък и специфични бързофиксиращи добавки. Продуктът не се свива и притежава много добра адхезия към минерални основи. Мразо и водоустойчив. Използва се за ремонти във вътрешни помещения и външни пространства.



Области на приложение

WRM 500 осигурява незабавно спиране на течове на вода, дори и под налягане. Запълва пукнатини, дупки и връзки в бетонови конструкции като: водосъдържатели, канали, отходни бункери, басейни, тунели, фундаменти и др. Използва се също и за фиксиране и замонолитване на всякакви скрепителни елементи, тръби и санитария. Осигурява голяма сила и бързина на фиксирането.

Подготовка на продукта

Смесете WRM 500 с чиста вода в съотношение 5 : 1 (за 4 кг суха смес използвайте 800 ml. вода). Докато разбърквате, изсипвайте продукта постепенно в съда с водата до получаване на еднородна смес. 1 кг. от сухата смес след разбъркване с вода осигурява около 1,2 кг. готова смес.

Подготовка на основата

Дупките и пукнатините в основата трябва да бъдат уголемени и разширени до около 20 mm. След разширяването отворите трябва да бъдат почистени от всякакви ронливи частици и прах, като се препоръчва това да се направи с вода под налягане. Остатъците от вода трябва да бъдат отстранени. В случаите на фиксиране на санитарна керамика, е необходимо да бъде намокрена повърхността преди работа!

Инструкции за работа с продукта

- След получаването на готовата смес, като използвате защитни ръкавици оформете топка от сместа и запълнете с нея чрез натиск дупката или пукнатината. В случаите на течаща вода, задръжте сместа в дупката с лек натиск до фиксиране и запечатване (за около 2-3 мин.).
- При запълване на по-малки дупки или пукнатини в основата използвайте метална шпатула при полагането на сместа.
- За по-бързо фиксиране и „стягане“ на сместа използвайте топла вода при разбъркването на разтвора. За по-бавно фиксиране и по-дълго отворено време за работа използвайте студена вода при разбъркването на разтвора. Когато температурата на околната среда е по-висока от тази на разтвора, фиксирането става бързо, а когато температурата е по-ниска, фиксирането става по-бавно.
- Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.
- По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C.
- Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично.

Разходна норма

Разходът може да варира в зависимост от вида на основата и ширината на обработваната дупка или пукнатина

Опаковка: кофа – 4 kg

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 6 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност, описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.