



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika MonoTop®-108 Water Plug

Бързосвързващ разтвор за спиране на течове

ОПИСАНИЕ

Sika MonoTop®-108 Water Plug е бързосвързващ, водонепропусклив циментов разтвор за спиране на течове в бетон и зидария.

УПОТРЕБА

- За моментално уплътняване на течове при отрицателно водно налягане през пукнатини, зони със сегрегация и технологични фуги
- За моментално уплътняване на дренажни отвори при хидроизолационни дейности

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Бързото свързване предотвратява отмиване при течаща вода
- Втвърдява за ~60–80 секунди (+20 °C)
- Готов за употреба, добавя се само вода

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Бързоствързващ циментов състав
Опаковка	5 kg торби; 4 торби в картонена кутия
Външен вид / Цвят	Сив прах
Срок на съхранение	15 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в оригинална, ненарушена и неотворена опаковка, при температури между +5 °C и +35 °C. Винаги спазвайте указанията, посочени на опаковката.
Плътност	Насипна плътност: ~1.1 kg/l

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на натиск	~ 8 МПа	30 минути	(EN 196-1*)
	~ 12 МПа	1 час	
	~ 16 МПа	1 ден	
	~ 38 МПа	7 дни	
	~ 46 МПа	28 дни	
* Кубчета със страна 40 mm			

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване	1.25–1.40 литра вода за 5 kg торба
-------------------------	------------------------------------

Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C / макс. +30 °C						
Температура на основата	Мин. +5 °C / макс. +30 °C						
Начало на свързване	Забележка: Времето на свързване се влияе от температурата на околната среда, основата, водата и продукта. Забележка: Времето на свързване може да се променя чрез промяна на количеството на водата. <table> <tr> <th>Температура</th><th>Начало на свързване</th></tr> <tr> <td>+5 °C</td><td>~120 секунди</td></tr> <tr> <td>+20 °C</td><td>~60 секунди</td></tr> </table>	Температура	Начало на свързване	+5 °C	~120 секунди	+20 °C	~60 секунди
Температура	Начало на свързване						
+5 °C	~120 секунди						
+20 °C	~60 секунди						
Край на свързване	Забележка: Времето на свързване се влияе от температурата на околната среда, основата, водата и продукта. Забележка: Времето на свързване може да се променя чрез промяна на количеството на водата. <table> <tr> <th>Температура</th><th>Край на свързване</th></tr> <tr> <td>+5 °C</td><td>~210 секунди</td></tr> <tr> <td>+20 °C</td><td>~80 секунди</td></tr> </table>	Температура	Край на свързване	+5 °C	~210 секунди	+20 °C	~80 секунди
Температура	Край на свързване						
+5 °C	~210 секунди						
+20 °C	~80 секунди						

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Sika MonoTop®-108 Water Plug видео в YouTube

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- След свързване продуктът става неизползваем.
- Смесвайте само количество материал, което може да се нанесе в рамките на няколко секунди.
- Ниските температури водят до леко забавяне на времето на свързване, високите температури го ускоряват.
- Използвайте продукта само за уплътняване на водни течове.
- За ремонт на бетон използвайте подходящ продукт от гамата Sika MonoTop® или SikaTop®.
- При високо водно налягане може да се наложи увеличаване на подготвената площ, за да се осигури по-голяма контактна повърхност за залепване и да се позволи влагането на по-голямо количество разтвор.
- Препоръчва се направа на предварителни опити преди окончателното уплътняване на течове, за да се оцени необходимото количество вода в сместа и времето на свързване.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Разширете и увеличете дълбочината в зоната на тежа с помощта на секач, за да може малко количество от продукта да навлезе в кухината и да оптимизира връзката с основата.

СМЕСВАНЕ

1. Изсипете малко количество чиста вода в подходящ съд за смесване.
2. Добавете малко количество прах към водата.
3. Разбъркайте сместа бързо с мистрия или шпатула, за да се образува разтвор, който можете да нанесете преди началото на свързване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Моделирайте разтвора под формата на тапа, като задължително използвайте ръкавици.
2. Нанесете веднага в подготвената кухня, като притискате здраво, докато разтворът втвърди.
3. След като уплътните отовра, отстранете излишния материал от основата, като го изстържете със шпатула или мистрия.
4. В зависимост от времето на свързване, може да използвате влажна гъба за заглаждане на повърхността на нанесения разтвор.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и оборудване с вода веднага след употреба. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боровене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika MonoTop®-108 Water Plug
Ноември 2025, Редакция 03.01
020701010010000284

SikaMonoTop-108WaterPlug-bg-BG-(11-2025)-3-1.pdf

