



ГЪВКАВ

webertec max tape

Хидроизолационна лента

ОПИСАНИЕ

Специална 3-слойна лента. Нетъкани, удължено в напречна посока и твърдо по дължина.

- нанася се на плочки или естествени камъни за гъвкаво запечатване на фуги

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за:

- Вътрешен и външен ъгъл
- Подова и стенова яка

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Пригответе лепило за плочки според инструкциите на производителя и приложете равномерно в ъгловата зона.

Поставете уплътнителния ъгъл, прекомерно лепило премахнете с шпатула и разнесете.

Нарежете уплътнителната лента за фуги до подходящия размер на стената преди обработка.

Важно е за планиране на припокриване от 50 mm към уплътнителния ъгъл.

За безопасно припокриване на уплътнението нанесете уплътнителна лента за ъгли и фуги и подходящо течно уплътняващо лепило.

Нанесете лепило за плочки равномерно във връзка стена / под. Поставете уплътнителната лента на фугата и го натиснете в правилната позиция с шпатула. Изтласкайте прекомерните лепила отстрани и го разнесете, готово.

Останалите ленти се обработват според тази схема. След това може

да продължите с уплътнението на повърхността.

СЪСТАВ

- Полипропилен (невълнен)
- Модифициран полиетилен мембрана

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

5 години гаранция за гарантираните качества на продукта.

Да се съхранява на хладно и сухо, предпазено от слънчева светлина място

Използвайте в рамките на 24 месеца след получаване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническа информация

Цвят	Жълт
Устойчивост на температура: мин. / макс.	- 30 °C / + 90 °C
Перфориране	Въможно

Физически свойства	Стойност	Издръжливост
Обща ширина	120 mm	+/- 3 mm
Дебелина	0,6 mm	+/- 0,1 mm
Общо тегло	230 g / m ²	+/- 54 g / m ²
Дължина на ролка	50 метра	+/- 0,0 m / + 0,5 m
Надлъжно натоварване на разрушаване	115 N / 15 mm	≥ 85 N / 15 mm
Прекъсване на натоварването странично	29 N / 15 mm	≥ 15 N / 15 mm
Надлъжно прекъсване на удължението	68 %	≥ 50 %
Удължение прекъсване странично	280 %	≥ 200%
Налягане на спукване макс.	2,0 bar	≥ 1,5 bar

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

