

ПРОДУКТ

weber 110G

ЗИДАРСКИ РАЗТВОР ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

КОД: 110G



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Добро сцепление към основата
- Добра обработваемост



Разтвор за зидане и измазване на керамични тухли.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

weber 110G е подходящ за зидане и измазване на конструктивни стени от керамични, клинкерови тухли и бетонни конструктивни елементи. За външна и вътрешна употреба. Продуктът дава възможност за приготвяне на малки количества разтвор на мястото на употреба. За изграждане на неармирана зидария с керамични тухли.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Якост на натиск	M10
Якост на сцепление	0.15 N/mm ²
Реакция на огън	A 1
Коефициент на дифузия на водни пари	μ 15/35
Топлопроводност	λ _{10, dry} = 0.83 W/m.K
Необходимо количество вода	3.3 l ±2% за 25 kg суха смес
Дебелина на слоя	10 - 15 mm
Време за работа	3 h.
Време за коригиране	10 min
Максимална якост	след 7 дни

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио **25 kg /40 kg**
Палет **1050 kg/1200 kg**

РАЗХОДНА НОРМА

Около 35 kg/m² зид с дебелина 1/2 тухла и fugи 10 mm. В зависимост от дебелината на пласта зидарски разтвор и вида и големината на тухлите разходът може да варира.

УПОТРЕБА

weber 110G

ЗИДАРСКИ РАЗТВОР ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:

- Външни и вътрешни условия
- Зидане и измазване
- Керамични и клинкерови тухли

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °C.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Използвайте продукта при температури от +5° C до +25° C. Прясната зидария да се предпазва от дъжд или принудително изсъхване.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Съд за разбъркване на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мастер
- Назъбена маламашка или назъбена лопатка със зъби от 3x3 mm до 6x6 mm
- Гумен чук

ВАЖНО



- ✓ Нанасяйте на слой до 15 mm
- ✓ Не добавяйте цимент към разтвора

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 В подходящ съд към 3,3 l ±2% чиста вода прибавете един чувал (25 kg) суха смес. Не прибавяйте цимент, пясък или други вещества. Разбъркайте до получаване на хомогенна смес. При използване на миксер или бетонобъркачка разбъркването трае 6 - 8 min.



2 Разтворът 110G се нанася върху основата с мистрия веднага след смесването. Тухлите се полагат, като леко се притискат. Да се спазват традиционните правила на технологията на зидане. Зидането се извършва на пълни fugи от 10 - 15 mm.

